

Les valeurs de réflectance solaire totale (ASTM C1549) et de l'indice de réflectance solaire (ASTM E1980) pour les systèmes MAC sont détaillées dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous.

TABLEAU 3 | DONNÉES DE RÉFLECTIVITÉ SOLAIRE - PRODUITS REPLIKOTE™

PASTILLE	COULEUR	TSR	EMISSIVITÉ	SRI
	Bronze Cuivré	0.19	0.89	17
	Anthracite	0.05	0.89	-1
	Zinc Brossé	0.32	0.88	32
	Quartz Cendré	0.09	0.89	4
	Torréfié	0.11	0.89	7
	Cèdre	0.22	0.89	21
	Bouleau Fumé	0.25	0.87	24
	Pin Scandinave	0.50	0.88	58
	Noyer Noir	0.05	0.86	-2
	Frêne Gris	0.23	0.88	22
	Liège	0.34	0.86	35
	Chêne Blanc	0.52	0.86	60
	Teck	0.15	0.88	32

TABLEAU 2 | DONNÉES DE RÉFLECTIVITÉ SOLAIRE - PRODUITS TITANE CARBONE

PASTILLE	COULEUR	TSR	EMISSIVITÉ	SRI	LRV
	Gris Métallique	0.5	0.71	52	63.1
	Noir Titane	0.05	0.89	-1	5.4
	Blanc Titane	0.61	0.88	0.73	73.7
	Cuivre Métallisé	0.31	0.85	31	N/A

TABLEAU 1 | DONNÉES SUR LA RÉFLECTIVITÉ SOLAIRE - PRODUITS TEXTURAL

PASTILLE	COULEUR	TSR	EMISSIVITÉ	SRI	LRV
	Gris Fusain	0.32	0.87	33	13.9
	Gris Ardoise	0.09	0.88	2	10.1
	Bleu Automne	0.08	0.88	2	7.6
	Rouge Grès	0.22	0.88	25	9.5
	Vert Anglais	0.09	0.88	3	9.8
	Brun Foncé	0.09	0.88	3	8.4
	Noir Onyx	0.05	0.89	2	5.0